

## پوشش ضد حریق پایه معدنی MD

### AFZIR Middle Density Fireproof Coating- MDFC™95

#### معرفی

MDFC™95، پوشش ضد حریق منبسط شونده پایه معدنی و سیمانی برای حفاظت از فولاد و بتن در آتش سوزی است. پوشش ضد حریق معدنی دانسیته متوسط پایه آبی شرکت افزیر بر پایه مواد معدنی نسوز تولید گردیده و حاوی مواد منبسط شده نظیر ورمیکولیت (Vermiculite)، دولومیت، پرلیت و نیز مصالحی نظیر ماسه منبسط شونده سبک، پوشش هیدرولیکی (سیمان)، مواد کفزا و ... می باشد و می تواند برای محیط های داخلی و خارجی سطوح فولادی و بتنی به کار رود و به این ترتیب مانع رسیدن حرارت ناشی از آتش سوزی به سطح ماده اصلی می شود. پایه آبی این نوع از پوشش ضد حریق، در محیط هایی که محدودیت های خاصی دارد (مانند بیمارستان ها)، می تواند کمک فراوانی نماید. بعد از اجرای پوشش ضد حریق، پوشش منبسط شده و ضخامت آن تا حدی بالا می رود که آتش سوزی کمترین اثر بر روی سطح زیر کار را داشته باشد. ضمن اینکه با توجه به پایه آبی بودن پوشش ضد حریق شرکت افزیر، در هنگام حریق گاز خطرناکی از خود متصاعد نمی کند. این نوع از عایق ها را می توان علاوه بر سطح بتن و فولاد در سطح چوب نیز به کار برد.

#### ویژگی پوشش ضد حریق MD

- مقاومت فشاری بالا
- عملکرد فوق العاده
- قابل اجرا در همه نقاط سازه
- عملکرد بالای ۱۰ سال
- بدون از دست دادن کیفیت در طی زمان

#### کاربرد پوشش ضد حریق MD

- ساختمان مسکونی
- مراکز آموزشی
- پالایشگاه نفت و گاز
- نیروگاه های پتروشیمی
- مراکز صنعتی

- انبارها و سیلوها
- کارخانجات
- نیروگاه های برق
- بیمارستان
- سالن های سینما
- مراکز تفریحی و ورزشی
- سکوهای دریایی و نفتی
- ایستگاه های پمپ بنزین

به طور کلی کلیه نقاطی که احتمال آتش سوزی در آن ها وجود دارد.

#### طراحی و استانداردها

طراحی پوشش ضد حریق بر اساس الزامات پروژه و شرایط محیطی آن، سطح زیر کار و میزان مجاز کاهش مقاومت مصالح زیر کار در آتش سوزی انجام می پذیرد.

#### مشخصات فنی پوشش ضد حریق MD

رنگ	خاکستری
چگالی	۰/۹ تا ۰/۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
ضریب انتقال حرارت	۰/۲۹ وات بر متر بر درجه سانتیگراد
مقاومت فشاری	۱۰/۶ مگا پاسکال
میزان مصرف	۹/۵ کیلوگرم بر متر مربع برای ضخامت ۱ سانتیمتر
مدت نگهداری	۱۵ ماه
شرایط نگهداری	بازه دمایی ۴ تا ۴۵ درجه سانتیگراد

#### آماده سازی سطح

سطحی که قرار است پوشش ضد حریق افزیر در اجرا شود، باید خشک بوده و عاری از هرگونه لکه روغن و چربی و گرد و غبار باشد. در صورتی که کیفیت سطح زیر کار به قدر کافی خوب نباشد، می توان قبل از اجرا آن را مش بندی نمود. مش بندی در تیرهای با طول بال بالاتر از ۳۰۰ میلیمتر شدیداً توصیه می شود. همچنین می توان از مش بندی برای ستون هایی که قرار است یک طرف آن مش بندی شود و همچنین برای تیرهای با مقاطع مربعی و مستطیلی با تغییر شکل زیاد نیز استفاده نمود. همچنین باید سطوح فولادی را قبل از اجرا با کمک عملیات سند بلاست، آماده سازی نمود.

## روش اجرا

برای شروع عملیات اجرای پوشش ضد حریق، باید ۸/۵ تا ۱۰/۵ لیتر آب به هر بسته پوشش اضافه شود. برای اجرا بهتر است از اسپری مکانیکی مرطوب یا دستگاه شاتکریت پوشش ضد حریق استفاده گردد. در هنگام اجرای پوشش ضد حریق رطوبت نسبی هوا باید زیر ۹۷٪ باشد.

## محدودیت‌ها

- طراحی پوشش حرارتی باید توسط تیم مجرب و حرفه‌ای انجام پذیرد.
- برای جلوگیری از خوردگی بتن و زنگار فولاد بهتر استاز پوشش‌های حفاظتی شرکت افزیر استفاده شود.

## بسته بندی

پوشش ضد حریق دانسیته متوسط شرکت افزیر در بسته‌بندی‌های ۱۵ کیلوگرمی ارائه می‌گردد.

## شرایط نگهداری

به‌طور کلی این‌گونه محصولات باید در یک مکان خشک و به‌دور از یخ‌زدگی و نورتابشی مستقیم خورشید نگهداری شود. پیشنهاد می‌گردد دمای محیط نگهداری بین ۴ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد باشد. در صورتی که بسته‌بندی اولیه حفظ شده و محصول استفاده نشده باشد زمان نگهداری پوشش‌های ضد حریق بر پایه مواد معدنی با دانسیته متوسط افزیر بسته به نوع نگهداری حدود ۱۵ ماه است.

## رهنمودهای ایمنی

وجود تهویه مناسب در طول اجرا الزام‌آور است. اگر پوست مورد تماس با این ماده قرار گرفت، در سریع‌ترین زمان ممکن آن را با آب و مواد شوینده مورد شست‌وشو قرار دهید. در صورت تماس با چشم و یا قسمت‌های مخاطی سریعاً آن را با آب فراوان شست و شو داده و به پزشک مراجعه کنید. در هنگام اجرا نیز از آب و ماسک ایمنی استفاده شود.